FILET DE RASAGE (INDEX 4.1 x 4.1 mm - 120 GR - R96)

INDEX

1. Données et documentation

2. Utilisez

3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures (m)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
RET01-1159	Filet de rasage blanc	1,00 x 50	120 g/m2	Bianca	50 m² / 1 750 m²

MATÉRIEL

Fabriqué en fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégné de résines SBR anti-alcalines, espacement de 4,1 x 4,1 mm et haut niveau de sécurité.

grammage de 120 g/m2.

Caractéristiques	Unités de mesure	RET01-1159	
		Warp	Plot
Réglage de	pour 10 cm	20 x 2	20
Poids par fil (Tex)	gr/1000 m	136	204
Hauteur standard	cm	100	
Longueur du rouleau	m	50	
Épaisseur Tissu traité	mm	0,55	
Poids du tissu brut	g/m2	96	
Épaisseur Tissu traité	min g/m2	120	
Teneur en combustible (LOI)	% de la masse	18	
Type de traitement		Résistant aux alcalins sans émollients	
Dimensions Empattement	mm	4,1 x 4,1	

Résistance à la traction (TS) et allongement :
La résistance minimale à la traction (N/50 mm) et l'allongement maximal (%) sont déterminés selon la norme DIN EN ISO 13934-1 comme suit

	Résistance à la traction		Allongement
Méthode de dépôt	**Valeur nominale**	**Valeur individuelle**	**Valeur moyenne**
Conditions standard	1.800 / 1.600	1.500 / 1.200	3,5 / 3,5
Solution 5% NaOH	1.100 / 900	800 / 650	3,5 / 3,5
Test rapide	1.300 / 1.000	1.000 / 800	3,5 / 3,5

Tolérances :
Cadre : ± 5% en chaîne et en trame
Hauteur : ± 1%
Longueur : ± 2%
LOI : ± 4%
Inspection de la qualité
Le mode de contrôle de la qualité, le prélèvement d'échantillons et le prélèvement du matériel, sont conformes à la norme 0326 works. Emballage :
Les rouleaux sont emballés verticalement dans des boîtes en carton sur une palette.
L'entrepôt :
Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit sec. Température de stockage -10 °C à + 50 °C.

2. UTILISER

Utilisé dans les systèmes de revêtement d'isolation thermique, ETICS, comme renfort des dalles EPS en cas de grêle et/ou d'événements similaires à la grêle afin d'absorber et de répartir uniformément les contraintes mécaniques auxquelles le système peut être soumis, évitant ainsi la formation de fissures, de décollements et/ou de graves dommages à la façade.

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu

FILET DE RASAGE (INDEX 4.1 x 4.1 mm - 120 GR - R96)

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu

FILET DE RASAGE (INDEX 4.1 x 4.1 mm - 120 GR - R96)

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.RET01.1159	Fourniture et pose d'un filet blanc (code d'identification R96, correspondant au poids par mètre carré de filet de finition en pure fibre de verre), h. 1,00 x 50 m. Conditionnés en rouleaux sous film rétractable. Fabriqué en fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégné de résines antialcalines SBR, espacement de 4,1 x 4,1 mm et poids élevé de 120 g/m2. Utilisé dans les systèmes de revêtement d'isolation thermique, ETICS, comme renfort des feuilles d'EPS en cas de grêle et/ou d'événements similaires à la grêle afin d'absorber et de répartir uniformément les contraintes mécaniques auxquelles le système peut être soumis, évitant ainsi la formation de fissures, de décollements et/ou de graves dommages à la façade. Dimensions 1.00 x 50 m.....	m2	-

FILET DE RASAGE (INDEX 4.1 x 4.1 mm - 120 GR - R96)

CONSTRUCTION