

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Caratteristiche tecniche
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore	Misure (m)	Conf.	Pkg. / Pallet
RET24-9420	Telo desolidarizzante 1 x 15 m	Grigio	1 x 15	15 m ²	18 rot.

MATERIALE

Polipropilene non-tessuto e polietilene bassa densità (LDPE)

2. DESCRIZIONE

Telo impermeabilizzante da applicare sotto piastrelle e pietre naturali per una perfetta impermeabilizzazione. Dei tre strati che lo compongono, due sono realizzati in un non-tessuto di polipropilene mentre il terzo, posto tra i due, in polietilene a bassa densità (LDPE)

I vantaggi:

- Grandi proprietà disaccoppianti
- Evitano fessurazioni e rotture a pavimento
- Spessore più sottile con prestazioni identiche delle altre membrane
- Particolarmente indicato per le ristrutturazioni
- Impermeabile e distribuisce uniformemente il calore
- Possibilità di posa su massetti freschi grazie alla proprietà di gestione del vapore
- Applicazione simile a quella di un telo impermeabilizzante
- Inferiore consumo di colla per m2
- Buona stabilità e minore deformazione a causa delle temperature
- Adatto per applicazioni in esterno
- Hanno caratteristiche carrabili
- Abbattimento acustico di 6 db (testato)

3. UTILIZZO

Può essere applicato su balconi e terrazze esterne, in luoghi dove non sono previsti spazi abitativi, ma anche in bagni domestici, cucine commerciali, locali doccia pubblici e domestici e aree umide in generale.

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE

DATI TECNICI

Colore	Grigio
Temperatura di utilizzo min/max	- 30° C / +90° C
Stampa	Possibile

PROPRIETA' FISICHE

Caratteristica	DIN	Valore	Tolleranza
Spessore	Interno	1,8 mm	+/- 0,2 mm
Peso totale	Interno	850 g/m ²	≥ 720 g / m ²
Lunghezza per rotolo	Interno	upon request	- 0,0 m / + 1%
Resistenza all'incollaggio	DIN EN 1348	≥ 0,22 N/mm ² *	≥ 0,2 N/mm ²
Test di resistenza al taglio	ANSI 118-12 (5.1)	≥ 50 psi	
Prova di pressione - compressione	Interno	76,4 % * ²	
Test di colmatatura delle fessure: fessura del giunto	Interno	2,7 mm * ²	
Test di formazione di ponti di fessura: taglio della piastrella	Interno	4,8 mm * ²	

* in funzione dell'adesivo utilizzato

*² dati preliminari, i valori si riferiscono alla prima serie di produzione

PROPRIETA' CHIMICHE

Caratteristica	Resistenza a un'ampia gamma di liquidi chimici
Larghezza massima totale	Certificato secondo la norma DIN EN ISO 9001: 2015 Prodotto in Europa
Spessore	5 anni di garanzia per le qualità garantite del prodotto
Peso totale	Fresco e asciutto, proteggere dalla luce del sole, utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento
Lunghezza per rotolo	Per motivi tecnici, il colore del materiale o della stampa può variare leggermente da un lotto all'altro.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.PRO24-9420	Membrana impermeabilizzante da applicare sotto piastrelle e pietre naturali per una perfetta impermeabilizzazione. Realizzato in tre strati: due in non-tessuto di polipropilene fra i quali un terzo in LDPE. Applicabile su balconi e terrazze esterne, bagni domestici, cucine commerciali, locali doccia pubblici e domestici, aree umide. Misure 1 x 15 m	pz.	-