

SEM LIGHT EXTERIOR STUCCO IN PASTA ALLEGGERITO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Posa in Opera
3. Precauzioni d'uso
4. Consumo ed essiccazione
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (l)	Colore	Confezione	Pkg / Pallet
TER15-1868	SEM LIGHT Exterior - stucco alleggerito	1	Bianco	8 pz.	384 pz.
TER15-1869	SEM LIGHT Exterior - stucco alleggerito	5	Bianco	1 pz.	256 pz.

DESCRIZIONE

Stucco in pasta leggera per tutti i lavori di riparazione di pareti esterne. Non restringe ed è ad asciugatura rapida. Molto facile da usare per lavori di riempimento di alta qualità.

MATERIALE

Realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, fibra di vetro e additivi vari. La pasta è di colore bianco.

UTILIZZO

Su muratura, gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco, rivestimenti in cemento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Seconda applicazione dalle 2 alle 12 ore
 Tempo di asciugatura prima della verniciatura: dalle 2 alle 48 ore (dopo l'asciugatura completa e in base alle condizioni climatiche)
 Densità della pasta: 0,8 kg/l
 Adesività: >0,8 MPa in compliance with EN 16566

SUPPORTI AMMESSI

Muri esterni:

- facciata dipinta
- muratura
- rendering
- mattone
- pietra
- calcestruzzo cellulare
- calcestruzzo
- rivestimento in cemento

SEM LIGHT EXTERIOR STUCCO IN PASTA ALLEGGERITO

2. POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

i sottofondi devono essere conformi alle DTU, cioè puliti, asciutti, duri, coesivi, sani, privi di polvere e di qualsiasi traccia di olio per casseforme.

Aprire correttamente la fessura

POSA

Applicare con spatola o frattazzo

CONSIGLI PER LA POSA

NON bagnare MAI i supporti prima della posa del FIBRELASTIC

3. PRECAUZIONI D'USO

- La temperatura di applicazione e di essiccazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C.
- Non applicare con un livello di umidità superiore all'80%.
- Non applicare su supporti umidi
- Non adatto all'uso su plastica o metallo
- Non inalare la polvere durante la carteggiatura

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

CONSUMO

Approssimativamente 0,8 kg /m²/mm di spessore

TEMPO DI ESSICAZIONE

Dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato. La verniciatura è possibile dopo 2 ore dopo l'applicazione se si riempiono le microfessure e si utilizza una vernice a base d'acqua (attendere 24 ore per la vernice acrilica)

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER15.1868	Fornitura e posa in opera di stucco alleggerito SEM LIGHT EXTERIOR Disponibile in pasta nel colore bianco. Realizzato in resina in emulsione, rimpeitivo schiarente. carbonato di calcio e additivi vari. Utilizzabile sia per interno che esterno. Fornito in bidone da 1 l	pz.	-
Dak.D.TER15.1869	Fornitura e posa in opera di stucco alleggerito SEM LIGHT EXTERIOR Disponibile in pasta nel colore bianco. Realizzato in resina in emulsione, rimpeitivo schiarente. carbonato di calcio e additivi vari. Utilizzabile sia per interno che esterno. Fornito in bidone da 5 l	pz.	-